


リングモールドで作る シルバーリング

- ★用意するもの…綿棒、オイル(食用油)、リングサイズシート(ふせん紙)、クッキングシート など
- ★造形時の注意…銀粘土が乾燥しないように少量の水をつけながら形を作ってください。
- ★乾燥と焼成についてはキットの説明書を良くお読みになり、安全に十分気をつけて作業してください。
- ★モールドにオイルを薄く塗っておくことで粘土が型から外れやすくなります。

〈材 料〉 アートクレイシルバー 7g ~10g

※リングのサイズは、焼成後 3~4号収縮します。
リングモールドの取扱説明書も併せてよくお読みください。

作り方



1. 銀粘土を細長くのばし、型に詰めます。
透明の型なので、裏側から見ると、
銀粘土の入り具合が確認できます。



2. ヘラなど(ここではスパチュラ)を使用し、
余分な銀粘土をすり切ります。
銀粘土が乾燥しないように、少しずつ水
をつけながら作業しましょう。



3. 木芯棒に指のサイズより3号大きくリ
ングサイズシートを巻き、その周り
に取り外した銀粘土を巻いていきます。
※ふせん紙を使う場合は、木芯棒に3号大きく
巻きつけてください。



4. つなぎ目は銀粘土に水を多めに馴染
ませて接着させます。

乾燥



5. 完全に乾燥させ、スポンジ研磨材
(#320~#600)で表面を削り、滑らか
に整え、焼成します。

焼成



6. ステンレスブラシで全体を研磨した
後、磨きヘラですらに光沢を出して完成
です。